

Promat




Cennik 2024

Wydanie 11.2024



Kalkulator do obliczania grubości zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych

Kalkulator dostępny
jest na stronie
www.promat.com



Spis treści



PŁYTY OGNIOPRONNE 2

PROMATECT®-H	3
PROMATECT®-L	4
PROMATECT®-L500	5
PROMATECT®-XS	6
PROMAXON®-Typ A	7
PROMATECT®-100X.....	8
DURASTEEL®	9



AKCESORIA 10

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO	11
Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO	12
Masa szpachlowa Promat® Finish PRO	13
Klej Promat®-K 84	14
Promat®-SR-Impregnat	15
Promat®-Impregnat 2000	16
System zawiesi Promat®	17



FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI 18

PROMAPAINTE®-SC3	19
PROMAPAINTE®-SC4	20
PROMASPRAY® P300	21
PROMADUR®	22
PROMADUR® Top Coat	23



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE 24

PROMASTOP® MG III	25
PROMASTOP®-M	26
PROMASTOP®-FC MD	27
PROMASTOP®-W	28
PROMASTOP®-FC3	29
PROMASTOP®-FC6	30
PROMASTOP®-I	32
PROMASTOP®-CC	33
PROMASTOP®-CC CB	34
PROMAFOAM®-C	36
PROMAFOAM®-2C	37
PROMASEAL®-A	38
PROMASEAL®-AG	39
PROMASEAL®-A Spray	40



INNE 42

PROMASEAL® - kratki wentylacyjne	43
Kłapy rewizyjne Promat® - Typ SP	44
Kłapy rewizyjne Promat®	45
Drzwi rewizyjne Promat®	46

WARUNKI SPRZEDAŻY 47

UWAGA!

Ceny materiałów podano w PLN.
Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Sprzedaży.

Promat



Płyty ogniochronne

PROMATECT®-H
PROMATECT®-L
PROMATECT®-L500
PROMATECT®-XS
PROMAXON®-TYP A
PROMATECT®-100X
DURASTEEL®



PROMATECT®-H

OPIS MATERIAŁU

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych, elementów żelbetowych i stropów drewnianych. Jest elementem składowym systemu Promaduct®-500.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0206



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m ²]
	PROMATECT®-H	λ = 0,175 W/mK	ρ = 870 kg/m³		
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (=203,125 m ²)	148,90
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (=156,250 m ²)	182,39
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (=125,000 m ²)	234,89
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (=93,750 m ²)	280,56
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (=78,125 m ²)	341,36
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (=62,500 m ²)	459,90
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (=46,875 m ²)	573,20

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO



Klej Promat®-K 84

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**



PROMATECT®-L

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukcji stalowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-07/0296



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na paletę [szt.]	Cena [PLN/m ²]
	PROMATECT®-L	λ = 0,083 W/mK	ρ = 450 kg/m³		
5826	20	1200 × 2500	9,0	40 (=120 m ²)	360,15
5827	25	1200 × 2500	11,3	35 (=105 m ²)	440,69
5828	30	1200 × 2500	13,5	30 (=90 m ²)	515,97
5830	40	1200 × 2500	18,0	20 (=60 m ²)	672,53
5831	50	1200 × 2500	22,5	16 (=48 m ²)	809,55

Powiązane produkty



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



Impregnat
Promat®-Imprägnierung
2000



Impregnat
Promat®-SR
-Imprägnierung



PROMATECT®-L500

OPIS MATERIAŁU


Silikatowo-cementowe płyty ogniopronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających systemem Promaduct® 500 oraz Promaduct® E600S. Służy także do wykonywania ścian ogniopronnych oraz ogniopronnych kanałów kablowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0218



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m ²]
PROMATECT®-L500 λ = 0,090 W/mK ρ = 500 kg/m³					
308726	20	1200 × 2500	10,0	49 (= 147 m ²)	256,78
308727	25	1200 × 2500	12,5	40 (= 120 m ²)	273,00
308728	30	1200 × 2500	15,0	32 (= 96 m ²)	301,60
308730	35	1200 × 2500	17,5	28 (= 84 m ²)	352,14
308731	40	1200 × 2500	20,0	25 (= 75 m ²)	421,41
308746	50	1200 × 2500	25,0	20 (= 60 m ²)	502,94

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H



Klej Promat®-K 84



System zawiesi Promat®

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**

Przeczytaj więcej na temat systemów wentylacji i oddymiania



PROMATECT®-XS

OPIS MATERIAŁU

Powlekane niepalnymi matami z włókien szklanych gipsowe płyty ogniochronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć (przepuszczalność pary wodnej $\mu=10$). W obróbce porównywalne do płyt g-k.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania okładzin konstrukcji stalowych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT®-XS są zapakowane na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-18/0645



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m ²]
	PROMATECT®-XS	$\lambda = 0,25$ W/mK $\rho = 915$ kg/m³			
299042	12,5	1200 × 2500	11,4	40 (= 120 m ²)	104,58
299044	15,0	1200 × 2500	13,7	32 (= 96 m ²)	124,85
299045	20,0	1200 × 2500	18,3	24 (= 72 m ²)	134,09
299046	25,0	1200 × 2000	22,9	24 (= 72 m ²)	158,34

Powiązane produkty



Masa szpachlowa
Promat® Ready Mix PRO



Masa szpachlowa
Promat® Filler PRO



PROMAXON®-Typ A

OPIS MATERIAŁU

Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania stropów drewnianych, wykonywania ścian ogniowych oraz sufitów podwieszanych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMAXON®- Typ A zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0215



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m ²]
	PROMAXON®-Typ A		λ = 0,270 W/mK	ρ = 850 kg/m³	
5916	8	1200 × 2500	6,8	50 (= 150 m ²)	121,70
302715	10	1200 × 2500	8,5	50 (= 150 m ²)	138,18
302719	12	1200 × 2500	10,2	40 (= 120 m ²)	156,87
302723	15	1200 × 2500	12,8	35 (= 105 m ²)	179,23
302728	18	1200 × 2500	15,3	30 (= 90 m ²)	211,16
302732	20	1200 × 2500	17,0	25 (= 75 m ²)	233,42
302737	25	1200 × 2500	21,3	20 (= 60 m ²)	292,32

Powiązane produkty



Masa szpachlowa Promat® Filler PRO



Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO



Masa szpachlowa Promat® Finish PRO

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**



PROMATECT®-100X

OPIS MATERIAŁU


Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne wzmocnione włóknem szklanym, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do płyt g-k.

ZAKRES STOSOWANIA

Płyty przeznaczone są do wykonywania ognioodpornych sufitów podwieszanych, ścian szachtowych oraz zwiększenia odporności ogniowej istniejących ścian murowanych i betonowych oraz stropów masywnych.

OPAKOWANIE

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/0932



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m ²]
	PROMATECT®-100X	λ = 0,25 W/mK	ρ = 840 kg/m³		
209286	12	1200 × 2500	10,1	60 (=144 m ²)	72,55
167699	20	1200 × 2000	16,8	32 (=76,80 m ²)	91,98

Powiązane produkty



Płyta Promatect®-L 500



Klej Promat®-K 84



Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO



DURASTEEL®

OPIS MATERIAŁU


DURASTEEL® - to płyta na bazie krzemianów i wapnia pokryta perforowaną stalą ocynkowaną, co czyni ją solidną bazą dla szerokiej gamy systemów przegród ogniochronnych i przeciwwybuchowych w warunkach pożarów węglowodorowych, oraz zapewnia ochronę przed ciekłym szkłem i metalem. Płyta jest klasyfikowana jako niepalna, A1.

ZAKRES STOSOWANIA

- Osłona termiczna chroniąca przed cyklicznym lub ciągłym promieniowaniem cieplnym,
- Osłona termiczna chroniąca przed odpryskami metalu lub iskrami,
- Mobilne osłony termiczne,
- Ściany blisko źródeł ciepła,
- Ściany osłonowe przed wybuchem,
- Obudowy do dużych obciążeń,
- Zabezpieczenie dachu pod fotowoltaikę.

OPAKOWANIE

Płyty DURASTEEL® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m ²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [PLN/m ²]
302016	9,5	1200 x 2500	21	25 (=75 m ²)	971,25

Powiązane produkty



Masa ogniochronna PROMASEAL®-A

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**

Promat



Aksesoria

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO
Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO
Masa szpachlowa Promat® Finish PRO
Klej Promat®-K 84
Promat®-SR-Impregnat
Promat®-Impregnat 2000
System zawiesi Promat®
Nirofoil



Masa szpachlowa Promat® Filler PRO

OPIS MATERIAŁU

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO jest specjalną suchą zaprawą, która po zmieszaniu z wodą staje się plastyczną masą. Po stwardnieniu, masa ta trzyma się mocno powierzchni ścian i sufitów.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Masę szpachlową Promat® Filler PRO należy stosować wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE

- szpachlowanie połączeń – ok. 350 g/mb
- pełnopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 1 kg/m²/mm


FORMA DOSTAWCZA

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO dostarczana jest w workach papierowych. Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
293840	Masa szpachlowa Promat® Filler PRO	worek papierowy, 20 kg	54	167,18

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMATECT®-100X



Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

OPIS MATERIAŁU

Promat® Ready Mix PRO jest winylową masą gotową przeznaczoną do spoinowania oraz ostatecznego wykańczania powierzchni płyt ogniochronnych Promat®.

Ze względu na wysokie parametry dotyczące przyczepności produktu, Promat® Ready Mix PRO charakteryzuje się dużą twardością powierzchniową.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosowanie wyłącznie wewnątrz budynków.

ZUŻYCIE

- szpachlowanie połączeń - ok. 300 g/mb
- pełnopowierzchniowe szpachlowanie - ok. 1,2 kg/m²/mm

FORMA DOSTAWCZA

Pojemniki z tworzywa sztucznego.

Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
291041	Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO	wiadro plastikowe, 20 kg	32	232,87

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMAXON®-Typ A



Płyta PROMATECT®-100X



Masa szpachlowa Promat® Finish PRO

OPIS MATERIAŁU

Promat® Finish PRO jest polimerową masą gotową przeznaczoną do ostatecznego wykańczania powierzchni płyt Promat®. Promat® Finish PRO jest łatwy w aplikacji oraz szlifowaniu. Idealnie biały po wyschnięciu.

ZAKRES STOSOWANIA

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń do ostatecznego wykańczania powierzchni płyt Promat®. Przeznaczony do aplikacji ręcznej (paca nierdzewna, wałek do aplikacji gładzi) oraz mechanicznej.

ZUŻYCIE

- całopowierzchniowe szpachlowanie - ok. 1,2 kg/m²/mm

FORMA DOSTAWCZA

Pojemniki z tworzywa sztucznego.

Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
293901	Promat® Finish PRO readymix skimring 20kg	wiadro plastikowe, 20 kg	24	89,25

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-100X



Płyta PROMATECT®-L500



Klej Promat®-K 84

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**



Klej Promat®-K 84

OPIS MATERIAŁU

Szkoło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem. Materiał niepalny.

ZAKRES STOSOWANIA

Specjalny środek klejący stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.

ZUŻYCIE

Ok. 1,2 - 1,8 kg/m², w zależności od rodzaju klejonych powierzchni.

FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku. Dostawa tylko pełnych opakowań.




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Paleta	Cena [PLN/szt.]
4039676	Klej Promat®-K 84	wiadro plastikowe, 15 kg	33 pojemniki	378,66
4039670		worek foliowy, 1 kg	60 kartonów po 10 sztuk	34,01

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMATECT®-H



System zawiesi Promat®



Promat®-SR-Impregnat

OPIS MATERIAŁU

Promat®-SR-Imprägnierung jest bezrozpuszczalnikowym środkiem impregnującym na bazie krzemianów. Kolor - niebieski.

ZAKRES STOSOWANIA

Promat®-SR-Imprägnierung jest stosowany do wewnętrznego impregnowania przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, chroniąc je przed działaniem agresywnych środków.

ZUŻYCIE DLA PŁYT PROMATECT®

- PROMATECT®-H - ok. 350 g/m²
- PROMATECT®-L - ok. 550 g/m²
- PROMATECT®-L500 - ok. 600 g/m²

UWAGI SZCZEGÓLNE

Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
4039910	Promat®-SR-Imprägnierung	pojemnik plastikowy, 10l	839,05

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L



Impregnat
Promat®-Imprägnierung
2000



Promat®-Impregnat 2000

OPIS MATERIAŁU

Promat®-Imprägnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.

ZAKRES STOSOWANIA

Promat®-Imprägnierung 2000 służy do impregnacji płyt ogniochronnych PROMATECT®, dla ochrony przed bezpośrednim działaniem wód opadowych.

ZUŻYCIE DLA PŁYT PROMATECT®

- PROMATECT®-H - ok. 250 g/m²
- PROMATECT®-L - ok. 450 g/m²
- PROMATECT®-L500 - ok. 550 g/m²

UWAGI SZCZEGÓLNE

Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	pojemnik plastikowy, 10 l	805,39

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L



Impregnat
Promat®-SR
-Imprägnierung



System zawiesi Promat®

OPIS MATERIAŁU

System zawiesi Promat® składa się z kompletu elementów niezbędnych do prawidłowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanałów kablowych Promat®. W skład systemu zawiesi Promat® wchodzi między innymi szyny montażowe Promat®, pręty gwintowane Promat® czy też zaślepki do szyny montażowej (2 szt. gratis do każdej szyny montażowej).

ZAKRES STOSOWANIA

Do podwieszania przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT® oraz kanałów kablowych Promat®.




Artykuł nr	Opis	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4062788	Szyna montażowa Promat®	41 x 41 x 2.5 dł. 2000		93,53
4062787	Łącznik do szyny montażowej Promat®			48,35
4062814		M8 x 2000	sprzedaż na sztuki	10,71
4062812	Pręt gwintowany Promat®	M10 x 2000		16,52
4062813		M12 x 2000		23,66
4066938	Kątownik montażowy Promat®	60 x 40 x 1 dł. 1000		30,91
4067912		40 x 40 x 2 dł. 2000		87,52

Artykuł nr	Opis	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]	Cena [PLN/op.]
4062804	Złączka gwintowana	M8	50	45,70
4062802		M10	50	70,48
4062803		M12	15	41,21
4062809	Nakrętka sześciokątna	M8	100	15,20
4062807		M10	100	26,62
4062808		M12	100	38,05
4062819	Podkładka okrągła powiększana	Ø 8.5/36	50	32,33
4062817		Ø 10.5/36	50	32,33
4062818		Ø 12.5/36	50	32,33
4062822		Zaślepka do szyny montażowej Promat®	41 x 41	25

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Płyta PROMATECT®-H



Klej Promat®-K 84

Promat



Farby i natryski do zabezpieczeń konstrukcji

PROMAPAIN[®]-SC3
PROMAPAIN[®]-SC4
PROMASPRAY[®] P300
PROMADUR[®]
PROMADUR[®] Top Coat



PROMAPAIN[®]-SC3

OPIS MATERIAŁU

Farba PROMAPAIN[®] SC3 jest wodorocieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMAPAIN[®] SC3 służy do zabezpieczania słupów i belek stalowych. Klasa odporności ogniowej do R180.

OPAKOWANIE

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/1258




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
106239	PROMAPAIN [®] -SC3	wiadro jednorazowego użytku, 25 kg	3011,45

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT[®]-XS



Płyta PROMATECT[®]-H



Płyta PROMATECT[®]-L

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**



PROMAPAIN[®]-SC4

OPIS MATERIAŁU

PROMAPAIN[®]-SC4 jest bezrozpuszczalnikową, wodorocieńczalną farbą do zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej R15 - R 120.

ZAKRES STOSOWANIA

Dla elementów konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych na zewnątrz, jak również wewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.

OPAKOWANIE

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-13/0198



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]
116449	PROMAPAIN [®] -SC4	wiadro jednorazowego użytku, 25 kg	1 669,43

Powiązane produkty



Zaprawa
PROMASPRAY[®] P300



Zaprawa
PROMASPRAY[®] C450



PROMASPRAY® P300

OPIS MATERIAŁU

Specjalna zaprawa ogniochronna składająca się z wermikulitu i gipsu bądź wermikulitu i cementu portlandzkiego.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych w budownictwie ogólnym.

FORMA DOSTAWCZA

Natryski ogniochronne są dostarczane w opakowaniach jak poniżej. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA 11/0043



Artykuł nr	Produkt	Forma dostawcza	Cena [PLN/kg]	Cena [PLN/szt.]
149948	PROMASPRAY® P300	worek, 20 kg	7,75	155,00
Artykuł nr	Produkt dodatkowy	Forma dostawcza	Cena [PLN/szt.]	
4071168	BONDSEAL	pojemnik, 25 kg	850,00	

Powiązane produkty



Farba
PROMAPAINTE®-SC3



Farba
PROMAPAINTE®-SC4



Płyta
PROMATECT®-XS

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**



PROMADUR®

OPIS MATERIAŁU

PROMADUR® to wodorocieńczalna, przezroczysta farba pęczniająca służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności elementów drewnianych.

ZUŻYCIE

W zależności od wymagań stosuje się max. 500 g/m² PROMADUR® na jedną warstwę. Czas schnięcia przy temp. +20°C i wilgotności względnej 65% wynosi 24 godziny.

OPAKOWANIE

PROMADUR® dostarczany jest w plastikowych pojemnikach (12,5 kg).



Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Waga [kg]	Cena [PLN/szt.]
4060213	PROMADUR®	wiadro plastikowe	12,5	960,84

Powiązane produkty



Powłoka wierzchnia
PROMADUR® Top Coat



PROMADUR® TOP COAT

OPIS MATERIAŁU

PROMADUR® Top Coat jest jednoskładnikową powłoką wierzchnią stosowaną w celu poprawy odporności na wilgoć i właściwości mechanicznych produktu PROMADUR®.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® Top Coat stosuje się w celu poprawy m.in. odporności na ścieranie elementów zabezpieczonych PROMADUR®.

ZUŻYCIE

PROMADUR® Top Coat należy aplikować w ilości do 100 g/m² na pojedynczą warstwę. Czas schnięcia to ok. 10 godzin (zupełnie suchy). PROMADUR® Top Coat może być nakładany dopiero po pełnym wyschnięciu PROMADUR®.

OPAKOWANIE

PROMADUR® Top Coat dostarczany jest w metalowych pojemnikach o wadze 5 kg.




Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Waga [kg]	Cena [PLN/szt.]
4060215	PROMADUR® Top Coat	wiadro metalowe	5	634,03

Powiązane produkty



Farba
PROMADUR®

Promat



Przejścia instalacyjne

PROMASTOP® MG III
PROMASTOP®-M
PROMASTOP®-FC MD
PROMASTOP®-W
PROMASTOP®-FC3
PROMASTOP®-FC6
PROMASTOP®-I
PROMASTOP®-CC
PROMASTOP®-CC CB
PROMAFOAM®-C
PROMAFOAM®-2C
PROMASEAL®-A
PROMASEAL®-AG
PROMASEAL®-A SPRAY



PROMASTOP® MG III

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP® MG III to związana cementem sucha zaprawa. Zaprawa jest łatwa w obróbce z powodu swej dobrej przyczepności do podłoża oraz plastyczności.

ZAKRES STOSOWANIA

Zaprawa PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu kłap i drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany.

WYDAJNOŚĆ

Z jednego worka suchej zaprawy (25 kg) i ok. 5,3 l wody uzyskuje się przy właściwym przygotowaniu ok. 12,5 l (0,013 m³) świeżej zaprawy.

OPAKOWANIE

Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego worka zaprawy PROMASTOP® MG III dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4088153	PROMASTOP® MG III	worek papierowy 25 kg	42	139,74

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-A



Kłapy rewizyjne Promat®



PROMASTOP®-M

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-M jest zaprawą ognioodporną na bazie cementu. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASTOP®-M jest zaprawą służącą do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, kłap oraz drzwi przeciwpożarowych.

OBRÓBKA

Zaprawa PROMASTOP®-M może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się proporcję rozrabiania 5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do użytku przez ok. 60 min. Raz otwarte opakowanie powinno być szybko zużyte.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego worka zaprawy PROMASTOP®-M dołączane jest 5 szt naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-17/0862;



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
160933	PROMASTOP®-M	worek papierowy 20 kg	40	222,36

Powiązane produkty



Kołnierze ogniochronne
PROMASTOP®-FC



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-AG



PROMASTOP[®]-FC MD

OPIS MATERIAŁU

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP[®]-FC MD mają formę taśmy z materiału pęczniającego obudowanej nierdzewną blachą stalową.

ZAKRES STOSOWANIA


Kołnierze ogniochronne PROMASTOP[®]-FC MD zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP[®]-FC MD służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ 200 mm, instalacji klimatyzacji oraz rur stalowych w izolacjach palnych.

FORMA DOSTAWCZA

W jednym tekturowym opakowaniu znajduje się taśma o długości 3200 mm, po 7 sztuk klamer zamykających A i B oraz 21 sztuk uchwytów mocujących C.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania kołnierza PROMASTOP[®]-FC MD dołączane jest 7 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0215



Artykuł nr	Opis	Cena [PLN/szt.]	
166416	PROMASTOP [®] -FC MD	1 465,94	
Artykuł nr	Opis	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [PLN/op.]
4076252	Klamry zamykające A oraz B	18 par	116,99
4076254	Uchwyt mocujący C	42	163,10
Artykuł nr	Opis	Cena [PLN/szt.]	
4076255	Uchwyt mocujący D (minimalna ilość zakupu to 10 sztuk + wielokrotność)	16,07	

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP[®]-W



Masa ogniochronna PROMASTOP[®]-CC

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**

Obejrzyj film instruktażowy
na YouTube



PROMASTOP®-W

OPIS MATERIAŁU

Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W służy do zabezpieczenia przejścia rur przez przegrody. PROMASTOP®-W jest taśmą pęczniejącą podczas pożaru. Dzięki elastyczności jest możliwość zabezpieczenia rury o dowolnej średnicy. Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie do przejść rur z tworzyw sztucznych. Liczba warstw zależy od średnicy rur i grubości ścianki. Można stosować bezpośrednio wewnątrz przegrody masywnej lub w uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-I.

ZAKRES STOSOWANIA

Opaska PROMASTOP®-W może być zastosowana w ścianach lekkich, masywnych oraz stropach jako zabezpieczenie przejść rur z wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych takich jak PVC, PE, PP; rur kompozytowych w izolacji palnej.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania opaski PROMASTOP®-W dołączane jest 30 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0456



Artykuł nr	Opis	Zawartość	Cena [PLN/szt.]
111551	PROMASTOP®-W	1 szt./opak. (18 mb)	1 329,88

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC MD



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



Promastop®-FC3

Obejrzyj film instruktażowy
na YouTube

www.promat.com



PROMASTOP[®]-FC3

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP[®]-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP[®]-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniającej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP[®]-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP[®]-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego kołnierza PROMASTOP[®]-FC3 dołączana jest 1 sztuka naklejki służącej do oznakowania przepustu instalacyjnego.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0089



Artykuł nr	Opis	Cena [PLN/szt.]
114614	PROMASTOP FC3/ 32	153,92
114615	PROMASTOP FC3/ 40	155,96
110284	PROMASTOP FC3/ 50	159,43
110283	PROMASTOP FC3/ 56	162,79
110282	PROMASTOP FC3/ 63	165,24
110281	PROMASTOP FC3/ 75	176,97
110279	PROMASTOP FC3/ 90	201,86
110273	PROMASTOP FC3/ 110	194,51
110271	PROMASTOP FC3/ 125	199,41
110269	PROMASTOP FC3/ 160	297,23

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP[®]-FC MD



Opaska ogniochronna PROMASTOP[®]-W



Masa ogniochronna PROMASTOP[®]-CC

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube



PROMASTOP®-FC6

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniającej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego kołnierza PROMASTOP®-FC6 dołączana jest 1 sztuka naklejki służącej do oznakowania przepustu instalacyjnego.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0089



Artykuł nr	Opis	Cena [PLN/szt.]
50049	PROMASTOP FC6/ 50	346,19
50055	PROMASTOP FC6/ 63	322,83
50050	PROMASTOP FC6/ 75	326,50
50051	PROMASTOP FC6/ 90	340,27
50044	PROMASTOP FC6/ 110	344,45
50045	PROMASTOP FC6/ 125	355,37
50052	PROMASTOP FC6/ 160	584,56
50056	PROMASTOP FC6/ 200	729,40
50354	PROMASTOP FC6/ 250	1185,14
111607	PROMASTOP FC6/ 315	1663,72

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC


Obejrzyj film instruktażowy na YouTube

www.promat.com

PROMAT SELECTOR

Znajdź idealny produkt do zabezpieczenia
Twoich przepustów instalacyjnych

Zapomnij o grubych katalogach i ciężkich podręcznikach. Skorzystaj z bezpłatnego, intuicyjnego selektora rozwiązań zabezpieczeń przepustów instalacyjnych.



SPRAWDŹ NA
www.promat.com



PROMASTOP®-I

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP®-I to pęcznijąca masa na bazie wody. Ze względu na swoje właściwości wypełniająca chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła. Jej wysoka plastyczność umożliwia szybką i czystą instalację powlekanych mat ogniochronnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna jest stosowana do zabezpieczania przejść kabli i rur palnych i niepalnych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i ognia.

ZUŻYCIE

1,9 kg/m²/1 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-I dołączane jest 15 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0446



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
6703322	PROMASTOP®-I	wiadro plastikowe, 12,5 kg	44	1294,79

Powiązane produkty




Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



Opaska ogniochronna
PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP®-FC



PROMASTOP[®]-CC

OPIS MATERIAŁU

PROMASTOP[®]-CC to ablacyjna masa ogniochronna na bazie wody przeznaczona dla pojedynczych kabli i wiązek kabli.

ZAKRES STOSOWANIA

Jest masą ogniochronną do zabezpieczania przejść kablowych, przejść kombinowanych w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

ZUŻYCIE

1,33 kg/m²/0,7 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASTOP[®]-CC dołączane jest 15 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0523




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
6702574	PROMASTOP [®] -CC	wiadro plastikowe 12,5 kg	44	1384,55

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP[®]-FC MD



Wełna skalna
PROMASTOP[®]-CC CB



Opaska ogniochronna
PROMASTOP[®]-W

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**

Obejrzyj film instruktażowy
na YouTube



PROMASTOP[®]-CC CB

OPIS MATERIAŁU


PROMASTOP[®]-CC CB to wełna skalna o gęstości 140 kg/m³ pomalowana jednostronnie masą PROMASTOP[®]-CC na grubość 0,7 mm. Wielkość jednej wełny to 1200x600 mm.

ZAKRES STOSOWANIA

Produkt ten jest stosowany jako wypełnienie otworów w przejściach instalacyjnych kablowych, rurowych oraz mieszanych. PROMASTOP[®]-CC CB może też posłużyć jako domknięcie otworów pod przyszłe instalacje.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Produkt nie wymaga stosowania tabliczek informacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0523



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba sztuk na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4074194	PROMASTOP [®] -CC CB 50MM - jednostronna	1200 × 600 × 50 mm	60	188,70

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna
PROMASTOP[®]-W



Kołnierz ogniochronny
PROMASTOP[®]-FC



Masa ogniochronna
PROMASTOP[®]-CC

Obejrzyj film instruktażowy
na YouTube

www.promat.com



SPRAWDŹ NA
www.promat.com

Zaoszczędzisz aż do 50% czasu na przygotowaniu dokumentacji powykonawczej przepustów instalacyjnych

Załącz konto My Promat i korzystaj z narzędzia

PROMAT REPORTER!

Z Promat Reporter:

- Masz wszystkie swoje projekty zabezpieczenia przejść instalacyjnych w jednym miejscu;
- Oszczędzasz czas na przygotowaniu dokumentacji powykonawczej;
- Ograniczasz ilość wizyt na budowie;
- Stworzysz raporty przepustów instalacyjnych i wyeksportujesz je łatwo do PDFa lub Excela.

Korzystaj bezpłatnie i zapraszaj wykonawców do wybranego projektu!



PROMAFOAM®-C

OPIS MATERIAŁU

PROMAFOAM®-C jest to specjalna, poliuretanowa pianka ogniochronna. Gęstość masy – ok. 20 kg/m³. Kolor – szary.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenie ogniochronne szczelin dylatacyjnych, uszczelnienie przejść przewodów wentylacyjnych oraz przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, wypełnienie wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

ZUŻYCIE

Z jednego opakowania, przy nieograniczonym pęcznieniu, można uzyskać ok. 25 l piany.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0864
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1670
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21




Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Zawartość [ml]	Cena [PLN/szt.]
4033241	Pojemnik jednorazowego użytku z aplikatorem	12 szt. / karton	750	132,50
4033240	Pojemnik przystosowany do użycia z pistoletem	12 szt. / karton	750	132,50

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-CC



PROMAFOAM®-2C

OPIS MATERIAŁU

PROMAFOAM®-2C jest dwuskładnikową pianką poliuretanową ze składnikami hamującymi palność nie zawierającymi halogenu. Gęstość masy – ok. 215 kg/m³. Kolor – czerwono-brązowy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jest ona przebadana do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Może też być odpowiednia do wypełniania wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

ZUŻYCI

Współczynnik spieniania – 1,6-4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania pianki PROMAFOAM-2C dołączone są 4 sztuki naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 22/0026

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPR-22/0026-2022/3



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Zawartość [ml]	Cena [PLN/szt.]
4086792	Pianka PROMAFAOM-2C	6 szt. /karton	380	255,00
4086793	Dysza mieszająca	1 szt.	-	25,50



PROMASEAL®-A

OPIS MATERIAŁU

PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą na bazie żywicy akrylowej stosowaną do uszczelniania przejść instalacyjnych, złączy liniowych (dylatacji). Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnianie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A może być również stosowana jako uszczelnienie przejść kablowych.

ZUŻYCI

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-A - 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania masy PROMASEAL®-A dołączane jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejskie Oceny Techniczne: ETA 14/0108, ETA-14/0107



Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Pojemność [ml]	Opakowanie zbiorcze	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4089902	PROMASEAL®-A	Pojemnik jednorazowy (kartusz)	310	karton	12	60,49
4058730		Worek foliowy	600	karton	20	110,36

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W




Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



Masa ogniochronna PROMASTOP®-I

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube

www.promat.com



PROMASEAL®-AG

OPIS MATERIAŁU

Promaseal®-AG wytwarza w przypadku pożaru pianę izolującą, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna Promaseal®-AG jest używana do zabezpieczania przejść kablowych w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

OPAKOWANIE

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy Promaseal®-AG - 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego opakowania masy Promaseal®-AG dołączone jest 5 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0309



Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4089918	PROMASEAL®-AG	Pojemnik jednorazowy (kartusz)	310 ml	karton	12	120,87

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

Znajdziesz nas także na **Facebook**, **LinkedIn** i **Youtube**

Obejrzyj film instruktażowy na YouTube



PROMASEAL®-A Spray

OPIS MATERIAŁU

PROMASEAL®-A Spray jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Masa jest elastyczna i odporna na wilgoć.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A Spray służy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. Umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%. Masą można też zabezpieczyć rury żeliwne oraz stalowe.

OBRÓBKA

Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 1,9 - 2,1 kg/m². Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 12 godz., a po 24 godz. osiąga pełną twardość. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i użyć jak najszybciej.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Do jednego wiaderka masy PROMASEAL®-A Spray dołączane jest 30 sztuk naklejek służących do oznakowania przepustów instalacyjnych.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA-16/0310



Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [PLN/szt.]
4060152	PROMASEAL®-A Spray szary	wiadro plastikowe 12 kg	48	1370,68
4091282	PROMASEAL®-A Spray biały	wiadro plastikowe 12 kg	48	1440,68

Artykuł nr	Opis	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Cena [PLN/mb.]
4056277	Nirofoil - folia stosowana do dylatacji dymoszczelnych EIS	0,05	1000	522,44

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-A

Obejrzyj film instruktażowy
na YouTube

www.promat.com

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE

Zabezpieczenie przejść
instalacyjnych oraz dylatacji

Sprawdź na
www.promat.com



Promat



Inne

Promaseal® – kratki wentylacyjne
Klapy rewizyjne Promat® – Typ SP
Klapy rewizyjne Promat®
Drzwi rewizyjne Promat®



PROMASEAL® – kratki wentylacyjne

OPIS MATERIAŁU


Kratki wentylacyjne wykonane są z PROMASEAL®-ST, materiału, który w przypadku pożaru wytwarza pianę izolacyjną, zamykającą szczeliny w elementach budowlanych, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wentylacji kanałów kablowych, przestrzeni międzysufitowych i szybów instalacyjnych. Grubość PROMASEAL®- kratki wentylacyjnych zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej. Czynna powierzchnia wentylacyjna kratki wynosi ok. 35 cm².

FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0426

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1467

Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19



Artykuł nr	Odporność ogniowa	Grubość płyt [mm]	Wymiary [mm]	Cena [PLN/szt.]
4037569	EI 30	35	93 × 93	160,14
4037570	EI 60	45		206,14
4037571	EI 90	60		272,44
4037572	EI 120	75		340,58
4037573	Stalowa blacha maskująca		103 x 123	12,75


Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Klej Promat®-K 84



Płyta PROMATECT®-H

Znajdziesz nas także na [Facebook](#), [LinkedIn](#) i [Youtube](#)



Klapy rewizyjne Promat® – Typ SP

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS MATERIAŁU

Klapy rewizyjne występują w odmianie jednoskrzydłowej i są montowane w ścianach (klapy rewizyjne ścienne) lub stropach (klapy rewizyjne sufitowe).

ZAKRES STOSOWANIA

Zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach, stropach lub sufitach podwieszanych o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 30 lub EI 60).



Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
4068584	300 × 300 / 250 × 250	EI 30	1527,45
4068585	400 × 400 / 350 × 350	EI 30	1677,62
4068586	500 × 500 / 450 × 450	EI 30	1909,54
4068587	600 × 600 / 550 × 550	EI 30	2114,22
4068588	700 × 700 / 650 × 650	EI 30	2590,22
4068589	800 × 800 / 750 × 750	EI 30	2946,01
4068590	900 × 900 / 850 × 850	EI 30	3396,54
4068600	300 × 300 / 250 × 250	EI 60	1665,35
4068601	400 × 400 / 350 × 350	EI 60	1840,28
4068602	500 × 500 / 450 × 450	EI 60	2021,86

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
4068603	600 × 600 / 550 × 550	EI 60	2321,90
4068604	700 × 700 / 650 × 650	EI 60	2837,02
4068605	800 × 800 / 750 × 750	EI 60	3246,15
4068606	900 × 900 / 850 × 850	EI 60	3727,36
Wymiary niestandardowe			
max. do 1600 × 800 / 1550 × 750 (w ścianie)		EI 30 lub EI 60	na zapytanie
max. do 1200 × 900 / 1150 × 850 (w stropie)		EI 30 lub EI 60	na zapytanie

Powiązane produkty



Płyta
PROMATECT®-L500



Płyta
PROMAXON®-Typ A



Klapy rewizyjne Promat®

PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS MATERIAŁU

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej - ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klapy. Wypełnienie skrzydła klapy stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła klapy na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocyliniczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydłowe klapy rewizyjne Promat® mogą być montowane w **stropach masywnych (żelbetowych lub prefabrykowanych)** oraz w sufitach podwieszanych o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa klap rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych zamontowanych nad ognioodpornym stropem.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44



Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
119663	200 × 200 (205 × 205)	EI 30	403,37
119665	300 × 300 (305 × 305)	EI 30	459,20
119666	400 × 400 (405 × 405)	EI 30	487,12
119667	500 × 500 (505 × 505)	EI 30	516,86
116477	600 × 600 (605 × 605)	EI 30	544,66
119668	200 × 200 (385 × 385)	EI 60	739,94
119669	300 × 300 (485 × 485)	EI 60	823,57
119670	400 × 400 (585 × 585)	EI 60	881,22
119671	500 × 500 (685 × 685)	EI 60	949,98
119673	600 × 600 (785 × 785)	EI 60	1009,47
138254	700 × 700 (885 × 885)	EI 60	1180,49
124778	800 × 800 (985 × 985)	EI 60	1243,64

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
138471	200 × 200 (415 × 415)	EI 120	1033,60
138472	300 × 300 (515 × 515)	EI 120	1178,66
138473	400 × 400 (615 × 615)	EI 120	1323,61
138474	500 × 500 (715 × 715)	EI 120	1470,50
138475	600 × 600 (815 × 815)	EI 120	1628,48
138476	700 × 700 (915 × 915)	EI 120	1875,70
138477	800 × 800 (1015 × 1015)	EI 120	2061,60

* w nawiasie podano całkowity wymiar klap rewizyjnych

UWAGA

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-XS



Drzwi rewizyjne Promat®


PRODUKT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE

OPIS MATERIAŁU

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej - ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła drzwi. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła drzwi na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocyliniczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydłowe drzwi rewizyjne Promat® mogą być montowane w ścianach szachtowych Promat, **ścianach masywnych (żelbetowych, monolitycznych, prefabrykowanych lub murowanych) oraz w ścianach lekkich** o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa drzwi rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych w zabezpieczonych ogniowo ścianach i szachtach.



DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44



Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
119685	200 × 200 (310 × 310)	EI 30	364,36
119686	300 × 300 (410 × 410)	EI 30	405,32
119687	400 × 400 (510 × 510)	EI 30	440,55
119690	500 × 500 (610 × 610)	EI 30	487,12
119691	600 × 600 (710 × 710)	EI 30	524,30
146675	700 × 700 (810 × 810)	EI 30	559,53
124774	800 × 800 (910 × 910)	EI 30	596,71
119692	200 × 200 (370 × 370)	EI 60	663,63
119693	300 × 300 (470 × 470)	EI 60	726,90
119694	400 × 400 (570 × 570)	EI 60	784,56
119695	500 × 500 (670 × 670)	EI 60	855,14
119696	600 × 600 (770 × 770)	EI 60	925,84

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [PLN/szt.]
146676	700 × 700 (870 × 870)	EI 60	1087,49
124775	800 × 800 (970 × 970)	EI 60	1148,92
119697	200 × 200 (310 × 310)	EI 120	767,74
119698	300 × 300 (410 × 410)	EI 120	840,27
119699	400 × 400 (510 × 510)	EI 120	914,63
119700	500 × 500 (610 × 610)	EI 120	1003,86
119701	600 × 600 (710 × 710)	EI 120	1096,87
146677	700 × 700 (810 × 810)	EI 120	1249,25
124776	800 × 800 (910 × 910)	EI 120	1340,31

* w nawiasie podano całkowity wymiar drzwi rewizyjnych

UWAGA

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-XS

Ogólne Warunki Sprzedaży Etex Poland Sp. z o.o.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) obowiązuja we wszystkich stosunkach handlowych, w których Etex Poland Sp. z o.o. występuje jako Sprzedawca („Sprzedawca”), i mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z innymi podmiotami („Kupujący”, „Kontrahent”).
2. Zapoznanie się z niniejszymi warunkami jest wymagane od Kontrahenta w każdym przypadku, gdy składa on zamówienie lub zawiera umowę, gdyż stanowią one integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.
3. Zawarcie umowy przez Kupującego bez zastrzeżeń oznacza, że Kupujący zapoznał się z niniejszymi OWS i wyraża zgodę na ich włączenie do treści umowy, a nadto, że zostały one z Kupującym uzgodnione i mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie strony inaczej nie postanowiły wyraźnie na piśmie, przy czym na Kupującym ciąży ciężar udowodnienia tego, iż istniało inne pisemne porozumienie Stron.
4. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne przy cennikach i materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, przez co strony zgodnie przyjmują, iż zostały one doręczone Kupującemu nie później niż przy zawarciu umowy. Jeżeli Kupujący pozostaje ze Sprzedawcą w stałych kontaktach handlowych obowiązuja zawsze OWS aktualne na datę zawarcia danej umowy.

§2. ZAWIERANIE I OBOWIĄZYWANIE UMÓW

1. Każdorazowe złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży oraz zgodą na zastosowanie do niej niniejszych OWS, jeśli Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w sposób przez strony przyjęty zgodnie z regulacjami zawartymi poniżej.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określa dokładną nazwę, adres i NIP Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, miejsce dostarczenia towaru, termin odbioru od Sprzedawcy oraz być opatrzone pieczętką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Możliwe jest również składanie zamówień za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Zamówienie uważa się wówczas

za skutecznie dokonane. Sprzedawca potwierdzi to zamówienie w całości lub w części.

3. Sprzedawca może przyjąć (potwierdzić) zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę oraz termin i sposób płatności za towar. Termin dostawy oraz termin zapłaty uważane są za zastrzeżone na korzyść Sprzedawcy.
4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym przez Strony terminie.
5. Oferty, reklamy i cenniki mają charakter niewiążący, chyba że w danej ofercie lub cenniku inaczej zastrzeżono.
6. Kupującemu nie przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w całości lub w części.
7. Wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty na poczet zamówienia stanowią zaliczkę, jednakże ma ona ten skutek, iż w razie odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawcy przysługuje prawo do zachowania zaliczki i pokrycia z tej kwoty kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przyjęciem i realizacją zamówienia. Jeżeli pozostanie w takiej sytuacji jakakolwiek część zaliczki wpłaconej przez Kupującego, taka pozostała kwota zaliczki może zostać zwrócona Kupującemu na jego pisemny wniosek.
8. Do ceny ujętej w cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
9. W wypadku podwyższenia przez poddostawców Sprzedawcy cen produktów, Kupujący wyraża niniejszym zgodę na odpowiednie podwyższenie ceny określonej w umowie, cenniku, ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
10. W wypadku, kiedy cena określona jest w złotych polskich, a pomiędzy datą zawarcia umowy a datą wykonania umowy nastąpi zmiana kursu waluty, Sprzedawca ma prawo zmiany ceny odpowiednio do zmiany kursu waluty obcej określonej według Tabeli A kursów średnich walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

§3. PŁATNOŚCI

1. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego (datą zapłaty) jest data zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy.
2. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie za jakąkolwiek fakturę lub zapłatą za towar, Sprzedawcy przysługują według jego wyboru następujące uprawnienia:
 - a. może żądać zapłaty odsetek na zasadach określonych w Ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych albo innych aktualnie obowiązujących regulacjach;
 - b. ma prawo zaliczenia każdej zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika co do zaliczenia zapłaty na poczet wybranych przez siebie należności wobec Sprzedawcy (wynikających z art. 451 §1 kodeksu cywilnego), na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę;
 - c. ma prawo dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kwoty 40.00 EUR wynikającej z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją należności, także kosztów ubezpieczenia wierzytelności;
 - d. może zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które Kupujący nie zapłacił, a towary te zostały już Kupującemu dostarczone. Może też wystąpić o odszkodowanie, jeśli towar został zużyty lub uszkodzony, a zwłaszcza, gdy wartość towaru odebranego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar;
 - e. może odmówić wydania kolejnej partii towarów;
 - f. ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy i domagania się zapłaty jednorazowo wszystkich istniejących zobowiązań, niezależnie od widniejących na fakturze lub inaczej uzgodnionych terminów zapłaty, na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę;
 - g. ma prawo anulowania przyznanych upustów i rabatów na przyszłe zamówienia.

3. Strony wyłączają niniejszym możliwość dokonywania przez Kupującego jakichkolwiek potrąceń z zapłaty należnej Sprzedawcy. Nie wyłącza to możliwości jednostronnego potrącenia przez Sprzedawcę własnych wierzytelności z wierzytelnościami Kupującego.
4. Strony wyłączają niniejszym również możliwość dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo własności zakupionego przez Kupującego towaru, do chwili całkowitej zapłaty za ten towar oraz należności z towarem związane, takie jak koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej). Do czasu uregulowania ceny z tytułu nabycia rzeczy od Sprzedawcy oraz pokrycia pozostałych kosztów wynikających z umowy, Kupujący nie może dokonywać jakichkolwiek czynności, których skutkiem byłoby zbycie lub obciążenie zakupionych rzeczy, względem których w mocy pozostaje zastrzeżenie własności.
6. Zapłata do rąk przedstawiciela Sprzedawcy może nastąpić tylko na podstawie udzielonego przez Sprzedawcę pisemnego pełnomocnictwa do przyjęcia zapłaty przez tego przedstawiciela.
7. Skonto za wpłatę gotówką wymaga odrębnego uzgodnienia. W przypadku takiego uzgodnienia skonto oblicza się od ceny netto po potrąceniu rabatu i innych upustów oraz poniesionych przez Sprzedawcę kosztów transportu, ubezpieczenia i pakowania. Warunkiem koniecznym do przyznania skonta jest, aby w rozrachunku Kupującego nie było zaległości w zapłacie poprzednich należności.
8. Złożenie weksla lub czeku przez Kupującego nie stanowi zapłaty, chyba że strony inaczej postanowiły na piśmie.
9. W razie powstania trudności płatniczych u Kupującego, w szczególności w razie zwłoki w zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem umowy i uzależnienia dalszego jej wykonywania od uiszczenia zapłaty ceny przed dostawą, albo zażądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, które gwarantuje zaspokojenie istniejących zobowiązań płatniczych Kupującego wobec Sprzedawcy. Ponadto wszelkie istniejące zobowiązania, względem których Sprzedawca udzielił Kupującemu zgody na zwłokę w ich zapłacie stają się wymagalne. Na powyższe Kupujący wyraża zgodę.
10. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram

kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

11. Kupujący zrzeka się bezwarunkowo i nieodwołalnie prawa zatrzymania wynikającego z wcześniejszych albo innych bieżących stosunków umownych, na podstawie których zostały Kupującemu już dostarczone towary przez Sprzedawcę.

12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 4. WARUNKI DOSTAWY

1. Miejszem spełnienia świadczenia Sprzedawcy jest miejsce rozładunku towaru. Nie dotyczy to tych przypadków, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Sprzedawcę – wówczas miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, gdzie następuje wydanie towaru. Zasady te dotyczą również chwili spełnienia świadczenia.

2. W razie umówienia się, że transport jest wykonywany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do uzgodnionego miejsca bez jego wyładowania oraz pod warunkiem, że droga dojazdowa jest dostosowana do transportu ciężkiego.

3. Z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.

4. Ustalone terminy dostaw obowiązują Sprzedawcę jedynie pod warunkiem potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy na piśmie.

5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego i fachowego wyładunku towaru, nie później niż w ciągu 2 godzin od dotarcia towaru na miejsce. Kupujący ponosi koszty rozładunku. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku w określonym czasie 2 godzin, ponosi on także koszty przestoju pojazdu wraz z kierowcą.

6. Kupujący ma prawo wskazać inne, dodatkowe miejsce rozładunku pojazdu z towarem. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotny wzrost kosztów transportu, wówczas dodatkowe powstałe w ten sposób koszty transportu obciążają Kupującego.

7. W każdym wypadku, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek towaru oraz wszelkich innych kosztów i odpowiada wobec Sprzedawcy za szkody wynikłe z takiego opóźnienia.

8. Dane dotyczące frachtu nie mają charakteru zobowiązującego. Ceny podawane są w oparciu o koszty frachtu i wysyłki obowiązujące w dacie sporządzenia oferty. Późniejsze zmiany zalicza się odpowiednio na korzyść lub w ciężar wydatków Kupującego.

9. Kupujący ponosi nadto koszty opakowania towaru na czas transportu, opłaty za opakowania i palety użyte do transportu zakupionego towaru, jak też koszty spowodowane potrzebą zabezpieczenia transportu albo ochrony materiałów.

10. Koszty i straty wynikłe wskutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, w tym również dodatkowe koszty i ryzyka transportowe, obciążają Kupującego.

11. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w wypadku potwierdzenia warunków przyjęcia tego towaru przez Sprzedawcę.

12. W razie zmiany miejsca lub terminu dostawy przez Kupującego po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący pokrywa wszelkie wynikię stąd koszty.

13. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu.

14. Sprzedawca upoważnia niniejszym Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z procedurą reklamacyjną związaną z przewozem towaru. Kupujący ma obowiązek zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych.

15. Zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia w dacie zawarcia umowy, w tym w szczególności takie jak działania wojenne, pożar, epidemie, strajki, blokady, bojkoty, lokauty lub wszelkie inne podobne okoliczności, które pozostają poza kontrolą Strony (siła wyższa), zwalniają Sprzedawcę z obowiązku zachowania przyjętych na siebie terminów wykonania umowy sprzedaży przez okres ich trwania.

16. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się także spory między pracodawcami a pracownikami, w tym także pomiędzy

pracownikami Sprzedawcy a Sprzedawcą, strajki, niezawinione przez Sprzedawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu dostawy, zakłócenia w komunikacji, lub akty władzy państwowej utrudniające wykonanie zawartej Umowy.

§ 5 OPAKOWANIA

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar, który ma być dostarczony Kupującemu był należycie opakowany.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.
3. W wypadku kiedy towar powinien być dostarczony na paletach, Sprzedawca stosować będzie palety jedno- i wielorazowe nie podlegające zwrotowi.

§ 6 RĘKOJMIA I GWARANCJA ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Kupujący oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
2. Z mocy niniejszego OWS, do zawartej umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady towaru, jednakże Sprzedawca może, według swego wyboru, uwzględnić reklamację Kupującego, jeśli uzna ją za uzasadnioną i jeśli spełnione będą warunki poniższe:
 - a. Reklamacja zostanie zgłoszona niezwłocznie i nastąpi to na piśmie;
 - b. Jeśli reklamacja dotyczy ilości towaru powstałej w wyniku błędnego zapakowania, reklamację należy zgłosić najpóźniej w dniu następnym po rozładunku, jeśli zaś dotyczy szkody zaistniałej w transporcie – należy ją zgłosić w dniu rozładunku, przy czym niezbędne jest umieszczenie adnotacji o niewłaściwym stanie towaru w momencie rozładunku na liście przewozowym i potwierdzenie przez reprezentanta przewoźnika;
 - c. Jeśli reklamacja dotyczy jakości towaru, należy ją zgłosić w ciągu tygodnia od dnia wykrycia wady;
 - d. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, dopuszcza się możliwość wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub zastosowanie upustu. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat;

e. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać towar podlegający reklamacji z należytą starannością, tak aby nie nastąpiło jego uszkodzenie lub powstanie braków, jak również utrata właściwości, które ten towar posiada;

f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie towaru, szkody powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej;

g. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest także posiadanie przez Kupującego dokumentacji fotograficznej ukazującej rodzaj i rozmiar wady dającej podstawę do reklamacji i przekazanie tej dokumentacji Sprzedawcy.

§ 7 DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Klienta są gromadzone przez naszą firmę, w celu jak najlepszego przetwarzania zamówienia i realizacji dostawy. Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia. Prawo to może realizować wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@etexgroup.com – dla produktów marki Promat. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: www.promat.com/pl-pl/polityka- Prywatnosci.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie doręczenia dokonywane przez Sprzedawcę do Kupującego na adres widniejący w zamówieniu albo w innej kierowanej przez Kupującego do Sprzedawcy korespondencji, będą skuteczne i w razie nieodebrania przesyłki, datą skutecznego doręczenia będzie data, w której nie udało się doręczyć przesyłki albo data upływu terminu drugiej awiza.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku porozumienia w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia zaistnienia sporu drugiej stronie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

CENTRUM SZKOLENIOWE

 | **Promat**

WYZNACZAMY STANDARDY

DOŁĄCZ DO GRONA
TYSIĘCY **PRZESZKOLONYCH**
SPECJALISTÓW I SKORZYSTAJ
Z WIEDZY EKSPERTÓW
SINIAT I PROMAT!

Zapraszamy na bezpłatne
certyfikowane szkolenia
stacjonarne oraz online



Wejdź na
www.cssip.pl
i zapisz się już dziś

**WOJ. PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE**


tel. +48 606 707 990

WOJ. MAZOWIECKIE, LUBELSKIE

Damian Serewa

tel. +48 882 016 040

damian.serewa@etexgroup.com



**WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE,
WIELKOPOLSKIE, OPOLSKIE**

Jarosław Stachowiak

tel. +48 602 751 224

jaroslaw.stachowiak@etexgroup.com

**WOJ. ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE,
PODKARPACKIE**

Karol Watola

tel. +48 606 790 607

karol.watola@etexgroup.com

**WOJ. ŁÓDZKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE,
KUJAWSKO-POMORSKIE**

Przemysław Paprzycki

tel. +48 602 718 439

przemyslaw.paprzycki@etexgroup.com

**Doradztwo i sprzedaż
przebieg instalacyjnych**

**MAZOWIECKIE, POMORSKIE, ŁÓDZKIE, LUBELSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,
PODLASKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE**

Kamil Plaskota

tel. +48 571 407 348

kamil.plaskota@etexgroup.com

**Doradztwo i sprzedaż
przebieg instalacyjnych**

**WIELKOPOLSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE,
LUBUSKIE, DOLNOŚLĄSKIE, ŚLĄSKIE,
PODKARPACKIE, MAŁOPOLSKIE, OPOLSKIE**

Mirosław Wiaderek

tel. +48 571 407 181

miroslaw.wiaderek@etexgroup.com

Dział Techniczny Promat

technik@promattop.pl

Ekspert Rozwoju Technicznego

Justyna Kowalska

tel. +48 696 644 045

justyna.kowalska@etexgroup.com

Specjalista ds. BIM

Izabela Bączyk

tel. +48 571 407 372

izabela.baczuk@etexgroup.com

Kierownik Regionalny Tuneli

Jacek Ćwikliński

tel. +48 604 128 730

jacek.cwiklinski@etexgroup.com

Promat

© Etex Building Performance - 2024-11

Etex Poland Sp. z o.o.
03-879 Warszawa
ul. Przecławska 8

NIP: 6620050811
www.promat.com

etex inspiring ways
of living